

Belino Gefällespachtel

Kunststoffvergüteter standfester Gefällemörtel für Innen- und Außenbereiche

Einsatzgebiete:

- Herstellen von Gefälle- und Ausgleichsschichten innen und außen
- Ausbessern und Ausgleichen von Balkon- und Terrassenflächen, Treppenstufen, Podesten und vergleichbaren Flächen

Eigenschaften:

- Faser- und quarzmeihlfrei (Normzement, quarzitisches und calcitisches Füllstoffe, Kunststoffzusätze, Abbinderegulatoren), sehr emissionsarm (EMICODE EC 1 PLUS R)
- Leicht und geschmeidig zu verarbeiten, bei erhöhter Standfestigkeit
- Kann geglättet oder mit dem Schwammbrett nachgearbeitet werden
- Rissfrei in Schichtdicken bis 30 mm
- Schnell erhärtend - schon nach 3 Stunden begehbar
- Wasserfest und frost- tauwechselbeständig

Technische Daten:

Verbrauch:	ca. 1,4 kg/m ² /mm Schichtdicke
Verarbeitungszeit (Topfzeit)*):	ca. 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur*):	5-25 °C
Schichtdicken:	bis 30 mm
Begehbar*):	nach ca. 3 Stunden
Druckfestigkeit (28 Tage)*):	> 6,0 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (28 Tage)*):	> 2,0 N/mm ²

*) Alle Zeitangaben sind bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte. Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere verzögern das Erhärten.

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig, rissfrei, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl, Zementhaut, sein. Beton muss mind. 3 Monate, Zementestriche, Zement- und Kalkzementputze müssen mind. 14 Tage alt sein.

Glatte Untergründe sind aufzurauen. Saugfähige Untergründe wie Altbeton, Mauerwerk und Putze leicht vornässen, dabei Pfützenbildung vermeiden. Nichtrostende Putzprofile bzw. Abziehlehen mit Belino Gefällespachtel oder GETIFIX Blitzzement FS setzen.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

Belino Gefällespachtel

Verarbeitung:

GETIFIX Belino Gefällespachtel (25 kg) wird in ca. 5,0 Liter sauberes Wasser vorgelegt und mittels langsam laufendem Rührwerk homogen verrührt. Nach einer Reifezeit von 3 Minuten nochmals durchrühren. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 30 Minuten, nach ca. 3 Stunden ist die Spachtelung begehbar. Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit Wasser plastifiziert werden. Je nach Anwendung erfolgt erst eine Kratzspachtelung als Kontaktschicht, in die anschließend der Mörtel frisch in frisch in der erforderlichen Schichtdicke (max. 30 mm in einem Arbeitsgang) je nach Anwendung eingearbeitet wird. Bei der Ausbildung von stärkeren Egalisierungs- und/oder Gefälleschichten hat sich die Verwendung von Lehren als Abziehhilfen bewährt. Die Spachteloberfläche kann nach ca. 45-60 Minuten mit einem Schwammbrett mit kreisenden Bewegungen geglättet werden. Frisch aufgebracht Gefällespachtel ist vor zu schneller Austrocknung durch Sonneneinstrahlung oder Zugluft zu schützen, ggf. Abdecken oder mit Wasser besprühen.

Es gelten die Regeln für die Verarbeitung von zementgebundenen Baustoffen, u.a. sollte GETIFIX Belino Gefällespachtel nicht bei Regen, starkem Wind, Schnee, Frost sowie bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und über +30°C verarbeitet werden.

Arbeitsschutz:

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit zementgebundenen Stoffen zu beachten. Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung: Xi (reizend). Gefahr ernster Augenschäden. Reizt die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Es sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen, z.B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe. Schutzbrille/Gesichtsschutz ist zu nutzen. GISCODE ZP1. Das Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch (pH-Wert ca. 12-13). Staubbildung und Mörtelspritzer unbedingt vermeiden.

Entsorgung:

Restinhalte mit Wasser anmischen, erhärten lassen. Ausgehärtete Putzreste als Bauschutt (Abfallschlüssel 170107) entsorgen.

Lagerung:

Trocken im geschlossenen Originalgebinden ca. 24 Monate lagerfähig.

Lieferform:

25 kg Säcke

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden