

## GETIFIX

# Graffiti-Schutz Beschleuniger

---

### Zur Beschleunigung des Polymerisationsprozesses bei der Applikation von Graffiti-Schutz

#### Einsatzgebiete:

Zur Auftragung von GETIFIX Graffiti-Schutz sind mindestens 2 Arbeitsgänge notwendig. Vor allem bei kleinen Flächen ergeben sich aufgrund der technologischen Pausen erhebliche zusätzliche Aufwände, wie z.B. Rüst- sowie die An- und Abfahrtzeiten.

Durch den Einsatz des Beschleunigers ist es möglich, die sonst notwendige Wartezeit (technologische Pause) von mindestens 12 Stunden zwischen den Anstrichen erheblich zu verkürzen.

#### Technische Daten:

Form: Flüssigkeit  
Flammpunkt: ~ 23 °C  
Dichte: > 1  
Wasserlöslichkeit: nicht löslich

#### Verarbeitungshinweise:

GETIFIX Graffiti-Schutz Basis und Härter gut vermischen und 10 Minuten ruhen lassen. 0,1 bis max. 0,15 % GETIFIX Graffiti-Schutz Beschleuniger dazugeben, gut rühren und auftragen. Die Topfzeit des Gemisches liegt nun bei max. 1,5 Stunden. Danach kann der GETIFIX Graffiti-Schutz nicht mehr aufgetragen werden.

Die Verarbeitungstemperatur spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf die Verarbeitungszeit: Je höher sie ist, desto schneller wirkt der Beschleuniger, d.h. desto schneller sinkt die Topfzeit. Die angegebene von 1,5 Stunden Verarbeitungszeit bezieht sich auf eine Temperatur von +20°C.

Beschleuniger sollte nur bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von < 70 % eingesetzt werden.

#### ACHTUNG

Nach Ablauf der hier angegebenen Topfzeit ist der noch nicht verarbeitete Lack nicht hart. Dies sollte nicht dazu verleiten, den Lack trotzdem zu verarbeiten, denn der Polymerisationsprozess ist schon zu weit fortgeschritten, so dass weder eine gute Haftung zum Untergrund noch die zugesicherten Eigenschaften des trockenen Films gewährleistet werden können.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

## GETIFIX

# Graffiti-Schutz Beschleuniger

---

### Beim Spritzen

Der zweite Anstrich kann nach Auslüftung der Lösemittel (d.h. nach ca. 10 bis 20 Minuten) aufgetragen werden.

### Beim Rollen

Der zweite Anstrich kann nach ca. 60 bis 90 Minuten aufgetragen werden.

### **Sicherheitshinweise:**

Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Räumlichkeiten belüften.

Bei der Verarbeitung sollten Handschuhe getragen werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

### **Lagerung:**

An einem kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost und Verunreinigungen schützen.

1 Jahr in der ungeöffneten Originalverpackung.

### **Gebinde:**

Flaschen zu 1 ml und 7 ml.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.