

Silikatfarbe für Kalziumsilikat

Anwendung :	Silikatbeschichtung für hoch wasserdampf-durchlässige silikatische Untergründe. Als dekorative Oberflächengestaltung Nicht geeignet auf Kunstharzputzen, Raufasertapete oder auf Dispersionsfarben.
Produkteigenschaften	Wasserabweisend Hoch wasserdampfdurchlässig Hohes Deckvermögen Matt, Alkalisch
Technische Daten	
Bindemittelbasis:	Kaliwasserglas Acrylharzdispersion
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,5 g/cm³
Diff.-Äquiv.-Luft.-Dicke:	s_d : ca. 0,03 m nach DIN 52615 Zugesicherter Grenzwert: s_d < 2,0 m
Kapillare Wasseraufn:	w : ca. 0,2 kg/(m² h^{0,5}) nach DIN 52617 Zugesicherter Grenzwert : w < 0,5 kg/(m² h^{0,5})
Deckkraft:	ca. 94,8 %
Verarbeitungshinweise	
<i>Vorbereitende Arbeiten:</i>	Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, lackierte und eloxierte Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit Wasser entfernen.
<i>Untergrundvor- behandlung:</i>	Alle Untergründe müssen frei von Ölen, Fetten und haftmindernden Rückständen sein. Stark saugende Untergründe sind mit Getifix Klimagrund zu grundieren.

<i>Verarbeitung:</i>	Unverdünnt durch Streichen oder Rollen auftragen. Mit max. 3 % Wasser verdünnbar. Abtönung nur mit anorganischen Buntpigmenten
<i>Verbrauch:</i>	ca. 150 - 250 ml/m² Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
<i>Witterungshinweise:</i>	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 8 °C nicht unterschritten werden.
<i>Trocknungszeit:</i>	ca. 2 - 6 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
Reinigung der Werkzeuge:	Im frischen Zustand mit Wasser
Lieferform	Verpackungseinheit PP-Eimer 15 l Farbe weiß und eingefärbt
Sonstige Hinweise	Transport Kein Gefahrgut
Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. ½ Jahr.
Sicherheitshinweise	S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 23: Aerosol nicht einatmen S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
EG-Sicherheitsdatenblatt	stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Haftung beschränkt sich auf den Austausch defekter Ware. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.