

Kompriband

Speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband

Einsatzgebiete :

- Herstellung von Luftdichtheit bei allen Bewegungsfugen und zur Entkopplung bei der Innendämmung

Eigenschaften:

- Luftdicht
- Dampfdiffusionsoffen gemäß DIN 18542
- Schalldämmend, wärmedämmend
- Lösungsmittelfrei
- Kein Gefahrstoff

Technische Daten:

- Luftdichtheit $a \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h.m.}(\text{daPa})^{2/3}]$ DIN EN 12114
- Imprägnierbasis Acrylat mit flammhemmender Einstellung
- Temperaturbeständig -30°C bis $+90^\circ\text{C}$
- Diffusionswiderstand $\mu = 100$
- Polyurethan

Bandbreite (Fugentiefe)	Rollenlänge
20 mm	6 m

Eigenschaften:

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, frei von Schmutz, Altanstrichen und haftmindernden Stoffen sein.

Die Fugenflanken müssen parallel verlaufen. Wichtig für die Fugentiefe, das Band muss aus Sicherheitsgründen mind. 2mm von der Fugenvorderkante nach innen versetzt werden.

Fugenbreite:

von 5-10 mm Breite(50% Ausdehnung Luftdicht nach DIN EN 12114) bei mind. 22mm Fugentiefe (Fugenbreite + Sicherheit 2mm)

Verarbeitungstemperatur:

Untergrund- / Umgebungstemperatur
5 bis 25 °C

(bis 72 Std. nach Verarbeitung)

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Produktleistungen weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Kompriband

Aufgehverhalten:	Temperaturabhängig (höhere Temperaturen bedeuten zügigeres verarbeiten)
Verarbeitungszeit:	(bei 20 °C) 1-5 Minuten/Rolle
Verbrauch:	1,02m/m Bei stumpf gestoßenen Fugen, das Band stauchen (1-2cm Zugabe/m)
Lieferform :	Rolle a 6 m 24 Rollen / Karton
Lagerstabilität :	Mindestens 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Produktleistungen weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.