

Lehm-Feinputz (naturfarben)

Lehm-Feinputz als Putzmörtel auf Getifix Klimaplatte sowie alle anderen geeigneten Mauerwerksflächen und Untergründe

Einsatzgebiete:

GETIFIX Lehm-Feinputz eignet sich

- im Innenbereich als systemkonforme Endbehandlung auf GETIFIX Klimaplatte
- zur Schaffung eines gesunden und behaglichen Raumklimas
- zur dekorativen Oberflächengestaltung auf alle geeigneten Mauerwerksflächen und Untergründe

Systemkomponenten:

- GETIFIX Klimagrund
- GETIFIX Klimadeck
- GETIFIX Lehm-Feinputz

Eigenschaften:

GETIFIX Lehm-Feinputz

- trocken, ohne Stroh, ohne Roßhaar
- diffusionsoffen
- maschinell leicht verarbeitbar
- geruchsneutral
- Farbe: hellbraun
- nicht brennbar
- verbessert das Raumklima
- aus speziellen Tönen und natürlichen Materialien zusammengestellt

Technische Daten

Material	:	spezielle Töne und mineralische Zuschläge
Baustoffklasse	:	A1, nicht brennbar nach DIN 4102
Druckfestigkeit (trocken)	:	1,5 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (trocken)	:	0,5 N/mm ²

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

Lehm-Feinputz (naturfarben)

Körnung : 0-2 mm

Verarbeitungshinweise:

Es wird empfohlen, vor Instandsetzungsbeginn eine exakte Schadensaufnahme durchzuführen (z.B. Feuchteanalyse). Die Technischen Merkblätter der einzelnen Systemkomponenten sind zu beachten.

Untergrundvorbehandlung:

Der mineralische Untergrund für das Aufbringen des GETIFIX Lehm-Feinputz muß sauber, fest und tragfähig, sowie frei von Verunreinigungen (wie z.B. bauschädliche Salze, Bitumen, Öl usw.), aber auch von Schimmelpilzbefall sein. D.h. kontaminierte Materialien (wie z.B. gipshaltige Baustoffe oder Tapeten) müssen nach Vorschrift saniert (rückgebaut) werden. Glatte Betonflächen, gespachtelte oder stark saugende Untergründe sind zuvor mit GETIFIX Klimagrund vorzubehandeln. Nicht saugende Untergründe, wie Kunststoff, Metall u.ä. sind ungeeignete Untergründe.

Verarbeitung:

Es gelten die Bestimmungen der DIN 18550. Getifix Lehm-Feinputz kann mit einer Putzmaschine oder per Hand (mit Elektroquirl anmischbar) aufgetragen werden. Durch glätten „frisch in frisch“ kann die Oberfläche so stark verdichtet werden, daß eine hohe Abriebfestigkeit entsteht. Die Erhärtung erfolgt durch Austrocknung, daher nach der Verarbeitung gut durchlüften. Nicht bei Frost putzen. Auf Putzträger wie Schilfmatten, Holzfaserplatten oder Holzwoleleichtbauplatten zweilagig arbeiten (Quellfähigkeit des jeweiligen Untergrundes beachten). Eine einlagige Armierung nach den anerkannten Regeln der Handwerkskunst kann bei bestimmten Konstruktionen notwendig werden (Bei Wandstrahlheizungen immer mit Armierung). In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Getifix Lehm-Feinputz eignet sich besonders, wegen seiner hohen Diffusionseigenschaften, auf Getifix Klimaplatte. Um eine bessere Verkrallung des Getifix Lehm-Feinputz zu erreichen, ist die Getifix Klimaplatte vorher mit einer Schlämme aus Getifix Spezialkleber K zu grundieren. Die empfohlene Auftragsstärke von Getifix Lehm-Feinputz beträgt zwischen 10 und 15mm. Die Trockenzeit von Getifix Lehm-Feinputz liegt bei ca. 7-10 Tage, abhängig von den Umgebungsbedingungen. Abschließend empfehlen wir einen Anstrich des Getifix Lehm-Feinputz mit Getifix Klimadeck. Darüber hinaus können Farben auf Mineral- und Wasserglasbasis verwendet werden. Tapeten und Dispersionsfarben sind auf Getifix Lehm-Feinputz ungeeignet.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

Lehm-Feinputz (naturfarben)

Verbrauch:

Ca. 10 kg/m² bei 10mm Auftragsstärke

Gebinde:

Eimer 20 kg Hobbock

Lagerstabilität:

Bei trockner Lagerung unbegrenzt haltbar. Sollte das Material durch feuchte Lagerung verklumpen, nicht in die Putzmaschine geben, sondern von Hand verarbeiten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden