

## Spezialkleber L

### Gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel mit mineralischen Leichtzuschlägen auf Kalk- / Zementbasis

#### Einsatzgebiete :

- Verklebung der Getifix ambio im Kammbettverfahren

#### Eigenschaften:

- hydraulisch erhärtend
- hoch alkalisch
- eingeschränkt kapillarleitend
- gute Verarbeitbarkeit

#### Technische Daten:

- Bindemittelbasis Kalk, Zement
- Schüttdichte ca. 0,9 kg/dm<sup>3</sup>
- Rohdichte Frischmörtel ca. 1,4 kg/dm<sup>3</sup>
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_R = 0,44$  W/mK  
Diffusionswiderstand  $\mu = 18$

#### Verarbeitung:

##### Untergrundvorbereitung:

Der mineralische, gipsfreie Untergrund muss fest, tragfähig, frei von Schmutz, Tapeten, Altanstrichen und haftmindernden Stoffen sein. Trockene, stark saugende Untergründe sind mit Getifix Klimagrund zu behandeln. Geeignete Untergründe sind u. a. Beton, Leichtbeton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein, Kalkzement- und Zementputz.

##### Mischen:

Getifix Spezialkleber LK (25 kg) wird mit ca. 8 - 8,5 l sauberem Wasser (Mischverhältnis 3:1) mit einem langsamen Rührwerk intensiv vermischt und nach 10 Minuten Reifezeit nochmals aufgerührt. Kleberkonsistenz und Kammbetthöhe (mindestens 8 mm) sind den jeweiligen Bedingungen anzupassen, so dass beim Einschwimmen der ambio Platten eine vollflächige Kammbettverklebung entsteht.

Verarbeitungstemperatur: Untergrund- / Umgebungstemperatur  
5 bis 25 °C  
(bis 72 Std. nach Verarbeitung)

Verarbeitungszeit: Ca. 45 Min. (bei 20 °C)

Verbrauch Trockenmörtel: Kammbettmethode ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
(abhängig von Kammbetthöhe, Untergrund und Mischverhältnis)

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Produktleistungen weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

## Spezialkleber L

---

**Entsorgung :**

Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebilde und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden.

Restinhalte mit Wasser abbinden lassen:  
Abfallschlüssel LAGA-Nr. 314 09 / Bauschutt

Nicht aushärtende Produkte:  
Abfallschlüssel LAGA-Nr.912 06 / Baustellenabfälle

**Lieferform :** 25 kg Papiersack

**Arbeitsschutz :** Bitte beachten Sie die Hinweise in den Sicherheits-datenblättern und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft im Umgang mit kalk- und zementhaltigen Stoffen.

**Lagerstabilität :** Mindestens 6 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden

**Gefahrenhinweise:** R 36/38 Reizt Augen und Haut  
R 41 Gefahr ernster Augenschäden

**Sicherheitsratschläge:** S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  
S 22: Staub nicht einatmen  
S 24: Berührung mit den Augen vermeiden  
S 25: Berührung mit der Haut vermeiden  
S 26: Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen  
S 28: Bei Hautkontakt sofort mit Wasser abwaschen  
S 37/39: Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen  
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung / Etikett vorzeigen

**EG-Sicherheitsdatenblatt:** Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Produktleistungen weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.