

## Spritzbewurf

---

### Vorspritzmörtel zur Flächenvorbereitung für GETIFIX Sanierputz (weiß)

#### **Einsatzgebiete:**

GETIFIX Spritzbewurf

- dient der Herstellung einer Haftbrücke zur Vorbereitung für das Aufbringen von GETIFIX Sanierputz (weiß) auf mineralischen Untergründen (außer Gips).

#### **Eigenschaften:**

GETIFIX Spritzbewurf

- grober Vorspritzmörtel für die Flächenvorbereitung für GETIFIX Sanierputz (weiß).
- besitzt eine sehr gute Haftung auch auf stark feuchte- und salzbelasteten Untergründen.

#### **Technische Daten:**

- Inhaltsstoffe: Zement, Weißkalkhydrat, Quarzsand, haftverbessernde Zusätze
- Werk trockenmörtel gemäß DIN 18557
- Korngröße 0,2 - 4 mm
- Druckfestigkeit  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit  $\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$
- Wasserbedarf ca. 4 1/25 kg

#### **Verarbeitungshinweise:**

##### Untergrundvorbehandlung:

Der mineralische Untergrund für die Abdichtung muss sauber, fest und tragfähig sein sowie frei von Verunreinigungen (wie z. B. Bitumen, Farbe, Öl usw.). Lockere und andere bindestörende Stoffe, ggf. Sinterschicht sind mechanisch zu entfernen. Stehendes Wasser ist zu beseitigen. Bei der Mauerwerkssanierung ist zunächst der vorhandene Putz zu entfernen, marode Fugen etwa 2 cm auszukratzen und mit GETIFIX Sperrmörtel HK zu schließen. Bei saugenden Untergründen ist kapillargesättigt vorzunässen, dass ein matt-feuchter Untergrund vorliegt.

##### Verarbeitung:

Es wird empfohlen, vor Instandsetzungsbeginn eine exakte Schadensaufnahme durchzuführen (z. B. Zugfestigkeitsprüfung, Salz- und Feuchteanalyse).

GETIFIX Spritzbewurf ist als Trockenmörtel mit sauberem Anmachwasser mittels langsam laufenden Rührwerks zu einer homogenen Masse

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

## GETIFIX®

# Spritzbewurf

---

anzumischen. Pro Sack (25 kg) werden ca. 4 l Wasser benötigt. Anschließend wird der GETIFIX Spritzbewurf je nach Untergrund netzartig (max. 50 % deckend) oder volldeckend (auf GETIFIX Dichtungsschlämme (starr) als Haftbrücke für den nachfolgenden Putz aufgebracht. Der Spritzbewurf kann mit einer Kelle angeworfen oder mit geeigneter Maschine aufgespritzt werden. Der frisch aufgebrachte GETIFIX Spritzbewurf ist vor extremer Wärmebelastung, direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Regen und Temperaturen unter + 5 °C zu schützen.

Nach ca. 72 Stunden kann die Überarbeitung mit GETIFIX Sanierputz (weiß) (Mindestschichtdicke: 2 cm) erfolgen.

### **Verbrauch:**

Werk trockenmörtel: ca. 3 kg/m<sup>2</sup> netzartig  
ca. 6 kg/m<sup>2</sup> volldeckend

### **Reinigung:**

mit Wasser vor Erhärtung

### **Entsorgung:**

Im abgeordneten Zustand Entsorgung als Baustellenabfall

### **Arbeitsschutz:**

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit zementgebundenen Stoffen zu beachten. GETIFIX Spritzbewurf darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Alkalität aufgrund des Zementgehaltes führt zu Augen- und Hautreizungen und somit ist jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, auch deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen und bei Augenkontakt zusätzlich einen Arzt konsultieren.

### **Lagerstabilität:**

Trocken, in geschlossenen Gebinden; mind. 6 Monate lagerfähig.

### **Gebinde**

25 kg Sack

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden